

Prüfbericht Nr. 090677.1 - Hu

Auftraggeber Tremco illbruck Produktion GmbH  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr

Auftrag vom 18.06.2009

Inhalt des Auftrags Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 von  
Schaumkunststoff „illbruck illmod trioplex +“

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten.

Das Probenmaterial ist verbraucht.

Der Prüfbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das geprüfte Probenmaterial.

Bearbeiter Dipl.-Phys. Hurling  
Durchwahl (05 11) 7 62 – 87 07  
E-Mail h.hurling@mpa-bau.de

Nienburger Straße 3  
30167 Hannover

Telefon (05 11) 7 62 - 31 04  
Telefax (05 11) 7 62 - 40 01



Niedersachsen



Notifizierte Stelle  
0764

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

## 1 Probematerial

Eingeliefert am 28.08.2006 durch Mitarbeiter des Auftraggebers:

2 Platten Schaumkunststoff „illbruck illmod triplex +“, Abmessungen 500 mm x 500 mm x 30 mm

Das Produkt ist identisch mit einem Produkt anderer Handelsbezeichnung. Die für dieses Produkt ermittelten Prüfergebnisse werden hier mit Zustimmung des damaligen Auftraggebers übernommen.

## 2 Prüfung

Die Prüfung erfolgte im Zweiplattengerät (Standardgerät) nach DIN 52612-1:1979-09, Abschn. 7 im Zeitraum vom 11.09.2006 bis 14.09.2006. Die Ergebnisse sind in den Tafeln 1 bis 3 zusammengestellt.

Tafel 1: Angaben über die Proben

		Probe 1	Probe 2
Breite	mm	500	495
Länge	mm	502	502
Dicke	mm	30,0	30,0
Masse	g	608,4	597,2
flächenbez. Masse	kg/m <sup>2</sup>	2,42	2,40
Rohdichte	kg/m <sup>3</sup>	80,7	80,1

Tafel 2: Messwerte

Messung	Mitteltemperatur der Probenoberfläche auf der Heizplattenseite	Mitteltemperatur der Probenoberfläche auf der Kühlplattenseite	Mitteltemperatur der Probe	mittlere Temperaturdifferenz	Wärmeleitfähigkeit
	$\vartheta_{wm}$	$\vartheta_{km}$	$\vartheta_m$	$\Delta T$	$\lambda_g$
	°C	°C	°C	K	W/(m·K)
1	14,9	5,2	10,1	9,7	0,0403
2	25,0	15,0	20,0	10,0	0,0414
3	35,0	24,9	30,0	10,1	0,0427

Tafel 3: Wärmeleitfähigkeit

Wärmeleitfähigkeit bei 10°C Mitteltemperatur im trockenen Zustand	Zuschlagswert nach DIN 52612-2:1984-06, Tabelle 1, Zeile 15	$\lambda_{10,tr}$ mit Zuschlagswert Z
$\lambda_{10,tr}$	Z	$\lambda_z$
W/(m·K)		W/(m·K)
0,0403	0,20	0,048

Hannover, 3. Juli 2009  
Leiter der Prüfstelle  
In Vertretung

(ORR Dipl.-Phys. Hurling)

