

FASCINUJÍCÍ **VÝKON 70 LITRŮ**

FM365

MAX pěna





**70
LITRES**



**JAK SE JEDNOU ROZJEDE
JE K NEZASTAVENÍ.**

**FASCINUJÍCÍ
VÝKON.**

**NOVÁ
PU PĚNA**

**FM365
MAX Foam**

Nová PUR pěna illbruck FM365 je nejvýkonnější pěnou na trhu ve své výdajnosti. Přeplněná dóza o objemu 880 ml ze sebe vychrlí neuvěřitelných 70 litrů materiálu, o plných 50% více než z produktů podobné kategorie.

Špičkový výkon je navíc doprovázen celoroční formulací a tradičním dvojitým ventilem pro pistoli a trubičku.

FM365

MAX pěna

FM365 je novou univerzální pěnou s inovovanou formulací, která dává tomuto materiálu mimořádně vysokou výdajnost. Podle interní metodiky, a při volném vypěnění, vydala dóza o objemu 880 ml plných 70 litrů pěny, o 50% více než z jiných pěn podobné kategorie. FM365 je tak výkonově nejefektivnější PUR pěnou na trhu.



Díky vyšší expanzi je FM365 výborným tepelně izolačním materiálem k vyplňování a utěšňování i rozměrných dutin, spár a prostupů v interiéru i exteriéru. Pěna je deklarována jako celoroční s aplikačním limitem do 0 °C. Pěnová dóza je opatřena tradičním dvojitým ventilem pro aplikaci jak pistolí tak trubičkou.

Technická specifikace

Vlastnost		Klasifikace
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667	0,036 W/m.K
Reakce na oheň	ČSN EN 13 501-1	třída F
Vydatnost - volné vypěnění	ČSN EN 17333-1	65 l z 880 ml obsahu
Vydatnost dle interní metodiky		70 l z 880 ml obsahu
Objemová hmotnost	ČSN EN 17333-1	10-15 kg/m ³
Vytvoření povrchové slupky	ČSN EN 17333-3	8 minut
Řezatelnost	ČSN EN 17333-3	45 minut
Plně zatížitelná		24 hodin
Pevnost v tahu - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	cca 94 kPa
Prodloužení při přetržení - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	30%
Pevnost ve stříhu - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	41 Kpa
Teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota		0 °C až +35 °C
Limitní teplota dózy		+10 °C až +30 °C
Optimální teplota dózy		+20 °C
Skladovací podmínky		18 měsíců

Autorizovaný distributor:



Tremco CPG s.r.o.


Slezská 2526/113

130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

www.cpg-europe.com

 [tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)