

Technický list

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Lepidlo na fólie a membrány

12-03-2026 / V 3

Popis

Vysoce kvalitní lepidlo na hybridní bázi. Produkt vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí.



Přednosti produktu

- výborně odolává působení vody a povětrnosti
- zcela ekologický produkt, bez rozpouštědel
- bez zápachu při zpracování a přetíratelný
- třída 20HM dle ČSN EN 15651-1

Účel použití

Dlouhodobě elastické lepidlo určené pro fixaci okenních fólií k podkladům jako jsou zdivo, beton, pórobeton, vápenopísková cihla, dřevotříska, OSB deska a další. Materiál je vysoce ekologicky šetrný, při aplikaci bez zápachu a velmi dobře zpracovatelný.

Oblasti použití

Lepidlo lze využít pro fixaci okenních fólií v rámci oken, pásových oken nebo v konstrukcích lehkých obvodových plášťů. Materiál lze využít i pro utěšňování spojů fólií nebo vyplnění nerovností podkladních materiálů. Produkt lze alternovat pomocí SP925 v případech, kdy je potřeba výrazně vyšší viskozita materiálu a snazší roztíratelnost materiálu. V případě, že jsou teploty podkladu nižší než +5 °C, použijte pro fixaci okenních fólií OT301.

Balení

310 ml / kartuše, 12 ks v kartónu

600 ml / salámy, 20 ks v kartónu

Technická specifikace

Chemická báze		hybridní polymer
Reakce na oheň	ISO 9046	B -s1,d0
Aplikační teplota		+5 °C až +40 °C
Dlouhodobá teplotní odolnost	EN ISO 8339, metoda A	-40 °C až +90 °C
Prodĺoužení při přetržení	EN ISO 8339, metoda A	cca 240%
Tvrdość Shore A	DIN 53 505	cca 30

Technický list

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Technická specifikace

Skladování (v suché místnosti a neotevřené)

12 měsíců v neotevřeném originálním balení

Aplikace

- Podkladní plochy musí být čisté, bez volných částic, mastnoty nebo námrazy.
- Lepidlem na fólie mohou být vyrovnávány větší nerovnosti stavebního prvku.
- Hrubé vypukliny anebo prohlubně napřed vytmelit.
- Nedoporučujeme užití u aplikací nebo detailu, které jsou trvale zatíženy vlhkostí nebo přímo vodou (bazény apod.).
- Produkt neobsahuje žádná rozpouštědla, a proto je možné aplikovat na EPS i XPS.
- Doporučujeme nicméně provést předem vlastní zkoušky přilnavosti.
- V případě potřeby použijte pro zvýšení přilnavosti lepidla k podkladu impregnaci AT140 nebo AT150.

Čištění nářadí

Čerstvý materiál lze odstranit čistícími ubrousky, čističem AA404 nebo acetonem či produkty na acetonové bázi. Vytvrzený materiál jde odstranit pouze mechanicky nožem, škrabkou apod.

Nedoporučuje se používat na polyetylen, silikon, butyl, pryž, neopren nebo EPDM. Je třeba se vyhnout kontaktu s asfaltovými pásy a dehtovými podklady. Kontakt s přírodním kamenem může vést ke změně barvy přírodního kamene.

Certifikace



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com