

Technický list

AA425

DRY BOOSTER

Urychlovač schnutí

07-02-2024 / V 1

Popis

Koncentrovaný roztok AA425 je určen pro aplikaci rozprašovačem na povrch čerstvě aplikované membrány OS925, díky čemuž se membrána stane odolná proti působení deště již během několika minut.



Postup aplikace AA425 s OS925

Při použití AA425 je OS925 (Tekutá hydroizolace) po 2 minutách suchá na dotek, vydrží lehký déšť po 5 minutách a je zcela nepropustná vůči dešti a vodě po 10 minutách. Pamatujte: jedná se pouze o vytvoření povrchové slupky, nikoli o kompletní vyschnutí! Před aplikací nové vrstvy OS925 se ujistěte, že OS925 je zcela suchá.

Balení

12 plastových dóz o objemu 1000 ml v kartonové krabici

Skladování

V originálním balení

Doba skladování

18 měsíců

Technické informace

| | | |
|------------------------------------|----------------|---|
| Aplikační teplota | | od 0°C do 30°C |
| Barva | | Čirá |
| Doba na vytvoření povrchové slupky | illbruck OS925 | Vytvoření povrchové slupky během 10 minut |
| Upozornění | | Lze použít pouze v kombinaci s illbruck OS925 |

Spotřeba

cca. 50 m²/l

Zdravotní a bezpečnostní opatření

Uvedeno v bezpečnostním listu

Technický list

AA425

DRY BOOSTER

Ochranné pomůcky

Při aplikaci je důležité použití ochranných brýlí a rukavic.

Dodatečné informace

Informace jsou poskytovány na základě našich nejlepších znalostí a vyhrazujeme si právo na změnu receptury produktu kdykoliv.

Kupující by měli vyžádat nejaktuálnější informace o produktu. Za aplikaci a podmínky během aplikace neneseme odpovědnost, ta leží na uživateli. Za informace poskytnuté v tomto technickém listu nepřebíráme odpovědnost. Dodávky se řídí výhradně našimi obecnými dodacími a platebními podmínkami.