

# illbruck ME902

## Sprejový B&B Primer

### Popis

Impregnace ve spreji ME902 slouží pro zlepšení přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před následnou aplikací butylových a bitumenových pásek nebo fólií. K aplikaci není potřeba štětec ani aplikační váleček apod.

### Materiál

- polymerový roztok

### Barva

- transparent

### Balení

- 500 ml
- 12 dóz v kartonu

### Přednosti

- velmi snadná aplikace
- lehké zpevnění přilnavosti
- výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
- krátká doba odvětrání

### Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.



illbruck ME902 Sprejový B&B Primer

### Technické data

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Báze		syntetický kaučuk
Systém		obsahuje rozpouštědla
Doba potřebná pro zavadnutí		cca 10 minut při +20 °C cca 20 minut při +5 °C cca 30 minut při 0 °C cca 40 minut při -5 °C
Vydatnost		cca 50 metrů o šíři pruhu 4 cm
Aplikační teplota		-5 °C a více
Skladovatelnost		12 měsíců v originálním neotevřeném balení při teplotě +5 °C až +25 °C

# illbruck ME902

## Sprejový B&B Primer

Tremco illbruck s.r.o.  
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10  
tel.: +420-296 565 333  
fax: +420-296 565 300  
<http://www.tremco-illbruck.com>  
e-mail: [prodej@tremco-illbruck.com](mailto:prodej@tremco-illbruck.com)

### Pokyny k aplikaci

#### Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, bez prachu a odmaštěné. Zbytky starých nátěrů, impregnací a jiných volných částic musí být z podkladních ploch odstraněny. Nepoužívejte na polystyren EPS, XPS.

#### Zpracování

Přípravek je zpracovatelný již při okolní teplotě od -5°C a výše. Přípravek před aplikací důkladně min. 20 krát protřepejte. Zamezte potřísnění okolních ploch a nasprejujte rovnoměrně a pečlivě impregnaci na podklad. Šíří stříkaného pruhu měňte nakláněním dózy do stran popřípadě kroužením s výtokovou tryskou. Po použití impregnace nechte podklad zavadnout cca 10 až 40 minut viz tabulka technických dat. Naimpregnované plochy chraňte před opětovným zaprášením. Výtokovou trysku a potřísněný vrch dózy vyčistěte během pracovních pauz PUR čističem. Předejdete tak nechtěnému ucpání spreje.

### Čištění

Skvrny okamžitě odstraňte čističem R 40, PUR čističem nebo toluenem.

### Omezení

Přílehlé plochy a i PUR pěnu chraňte před potřísněním impregnací buď kartónem nebo ochrannou páskou apod. Přípravek není snášlivý s nátěry. Barvy, laky a umělé hmoty se mohou oddělovat. Snášlivost je nutno vyzkoušet. Velmi savé podklady doporučujeme impregnovat klasickým Butyl & Bitumen Primer v plechovce.

### Skladovatelnost

Při skladování v chladu, suchu (nikoli na mrazu) je impregnace v neotevřeném originálním balení vhodná ke zpracování po dobu 12 měsíců.

### Bezpečnostní pokyny

Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte zasažení očí a kontaktu s kůží. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikaci, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.