

až
240
minut

FS709

Zpěňující tmel

Nullifire
Smart Protection

Technické údaje

Vlastnost	Zkušební metoda	Výsledek
Popis a barva		tixotropní pasta na vodní bázi – šedá
Měrná hmotnost		1,30 g/cm ³
Viskozita		tixotropní
Aplikační teplota		+5 °C až 35 °C
Bod vzplanutí		Není relevantní
Zaschnutí na dotek		60–120 minut, v závislosti na teplotě a vlhkosti
Doba úplného vytvrnutí	při 20 °C a hloubce 20 mm	20 dnů
Hodnota pH		8,5 – 9,5
Doba požární odolnosti	BS EN 1366-3/4	až 4 hodiny
Rozsah provozních teplot		-25 °C až +70 °C
Skladování	Uchovávejte v suchu při teplotě +5 °C až +35 °C. Udržujte mimo zdrojů vznícení.	
Doba použitelnosti	12 měsíců při skladování v neotevřených obalech v souladu s doporučením.	

Pokyny k instalaci

Aby tmel vyplnil požadovaný otvor, doporučuje se nanášet jej krouživým pohybem. Tmel FS709 lze snadno vrstvit tak, aby účinně vyplnil prostor mezikruží s velmi malou mírou odpadu nebo propadání. Pomocí ostrého nože odřízněte vršek kartuše a nasadte špičku. Zkraťte délku špičky a tedy upravte průměr špičky dle potřeby průměru housenky tmelu a aplikačního úhlu. Rovnoměrným tlakem na spoušť aplikační pistole vtlačte do spáry tmel do požadované hloubky. Ihned poté navlhčenou stěrkou/špachtlí vyrovnejte povrch do hladka. **POZNÁMKA:** Je-li tmel FS709 vystaven ještě před vytvrzením vysoké vlhkosti, může ho to poškodit. Pokud možno se během instalace a tvrdnutí tmelu FS709 vyhněte kondenzaci či kontaktu s vodou.

Údržba

Po instalaci není potřeba žádná údržba. Doporučuje se běžná kontrola případného poškození.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Před použitím je nutno si přečíst bezpečnostní list výrobku a porozumět mu.

Technický servis

Společnost tremco illbruck disponuje týmem zkušených technických prodejců, kteří poskytují pomoc při výběru a specifikaci výrobků. Pokud potřebujete podrobnější informace, služby nebo rady, kontaktujte prosím oddělení služeb zákazníkům.

Záruka

Výrobky společnosti tremco illbruck jsou vyrobeny podle přísných standardů kvality. Společnost tremco illbruck bezplatně vymění jakýkoli výrobek, který byl použit (a) podle písemných pokynů společnosti tremco illbruck a byl (b) použit pro aplikaci doporučenou společností tremco illbruck, avšak ukázal se být vadným. Přestože informace obsažené v tomto letáku jsou publikovány v dobré víře a s přesvědčením o jejich správnosti, není možno za ně převzít jakoukoli právní odpovědnost. Společnost tremco illbruck si vyhrazuje právo na změnu specifikací výrobků bez předchozího upozornění, v souladu se záměrem společnosti podporovat neustálý vývoj a zlepšování.