illbruck
making it perfect.

FJ120

Pyrosil B páska

Pyrosil B páska je jednostranně lepicí těsnicí páska vhodná pro zasklívání protipožárních konstrukcí, těsnění přírub vedení vzduchotechnikya pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících a montovaných stavbách.

Hlavní výhody

- zdravotně nezávadná
- vysoká teplotní odolnost

Popis

Samolepicí páska tvořená skleněnými vlákny vázaná navzájem organickým pojivem a z jedné strany ošetřena pruhem akrylového lepidla pro snadnou montáž. Neobsahuje žádný azbest, není karcinogenní.

Forma dodání

- Páska navinutá na roli
- Barva bílá

Technická specifikace

Třída reakce na oheň	EN 13501-1	A2-s1, d0
Objemová hmotnost		180-240 kg/m3
Lepidlo		akrylová disperze bez rozpoutědel
Průměr keramického vlákna		ø3,2 µm
Pevnost v tahu		350 kPa
Tepelná vodivost		0,07 W/mK při 200°C
		0,10 W/mK při 400°C
		0,15 W/mK při 600°C
		0,22 W/mK při 800°C
Bod tání		>1330°C
Teplotní odolnost		+1200°C
Skladovací teplota		+5°C a +20°C
Aplikační teplota		+5°C a +30°C
Skladovatelnost		12 měsíců

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a materiál aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu.
- Pásku připravenou řádně přitiskněte k podkladu, např. illbruck přítlačným válečkem.

Důležité upozornění

V případě oddělování ochranného krycího proužku lepidla doporučujeme postupovat velmi obezřetně a použít řezák či nůž, který je potřeba vsunout mezi materiál pásky a ochranný pruh a takto je oddělit. Při strhávání a odstraňování ochranného pruhu pouze prsty často dochází i k odtržení lepidla.

Dodatečné informace

Pro vytvořené řádného utěsnění by páska měla být stlačena ve spáře cca. o 5% až 10% své tloušťky. Při vyšším stlačení hrozí destrukce pásky tzn. oddělení jednotlivých vláken od sebe.

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkam.

tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333