

## Popis

Jednostranně lepicí hliníková fólie opatřená akrylátovým lepidlem a polyetylenovým krycím ochranným proužkem.

## Provedení

Tloušťka hliníku (mm)	0.03
Délka v roli (m)	50
Šířka (mm)	50, 75, 100

## Forma dodání

Jednostranně lepicí hliníková fólie navinutá do role.

Barva: přírodní hliník

## Technická specifikace

Vlastnosti	Klasifikace
Celková tloušťka fólie včetně lepidla	0.07 mm
Adheze na oceli	3.6 N/cm
Mez pevnosti	12 N/cm
Prodloužení	5%
Teplotní odolnost	-20 °C až +110 °C
Aplikační teplota	0 °C až +40 °C
Skladovací teplota	+10 °C až +25 °C

## Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

## Doporučení

- Fólie lze aplikovat na podklad při teplotách pod 0°C zapodmínky, že je podkladní plocha suchá a bez námrazy.

## Důležité upozornění

- Díky velmi nízké tloušťce fólií může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí odolnějším materiálem vůči mechanickému poškození.



## ME311

### Fólie AL+Akryl



Fólie je určena pro aplikace, kde je vyžadována vodotěsná, vzduchotěsná a parobrzdicí izolace. Fólie je ideální pro utěsnění spojů vedení vzduchotechniky, klimatizace, izolace sendvičových konstrukcí, přeplátování spojů parobrzdicích membrán, utěsnění komůrkových plastů (polykarbonát)

#### Hlavní výhody

- vysoce lepicí lepidlo
- vysoká těsnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

- Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou.

---

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333