

Technický list

CT600

SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Sprejové kontaktní lepidlo

13-04-2026 / V 3

Popis

illbruck CT600 je kontaktní lepidlo s vysokou pevností spoje po vytvrzení. Lepidlo je dodáváno a aplikováno jako sprej.



Přednosti produktu

- Univerzální kontaktní lepidlo
- Ideální na rychlé lepení parozábran
- Vhodné na porézní i neporézní materiály
- Integrovaná nastavitelná tryska
- Chemická formulace umožňuje vytvořit permanentní nebo dočasný spoj
- Vysoká vydatnost až 5m²

Účel použití

illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou fixaci různých typu izolačních fólií a membrán navzájem nebo k podkladům, jako jsou dřevo, sádkarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, papír, plasty, textilie, korek apod.

Balení

500 ml plechová dóza
12 ks v kartonu

Skladovatelnost

Skladujte na chladném a suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 °C až +25 °C. V uzavřeném originálním balení vydrží 12 měsíců.

Technická specifikace

Obsah pevných látek	30 % - 32 %
Chemická báze	syntetická pryskyřice
Systém	fyzikální vytvrzování
Měrná hmotnost	0,82 g/cm ³
Otevřená doba	3 až 15 minut (při 20 °C)
Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
Dlouhodobá teplotní odolnost	-20°C až +65°C

Technický list

CT600

SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Technická specifikace

Skladování (v suché místnosti a neotevřené)	12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Bod vzplanutí	-40°C
Barva	jantarová

Pokyny pro použití

- Protřepejte důkladně dózu s lepidlem před aplikací. Odstraňte víčko a natočte trysku dle potřeby.
- Stisknete trysku a držte ji při aplikaci cca 20 cm až 25 od podkladu.
- Nanášejte lepidlo rovnoměrně.
- Po ukončení aplikace otočte dózu dnem nahoru a stiskněte trysku. Tímto dojde k jejímu vyčištění a předejdete tak jejímu zalepení a ucpání.

Příprava

Podkladní plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a bez jakéhokoliv další kontaminace, která by měla negativní vliv na adhezi.

Aplikace

Aplikační metoda pro nižší pevnost

- Aplikujte rovnoměrně lepidlo na jednu ze dvou podkladních ploch. Poté ihned přitiskněte druhou lepenou plochu.
- Minimálně jedna z ploch musí být porézní.

Aplikační metoda pro trvalý spoj (vysoká pevnost)

- Aplikujte lepidlo na všechny lepené porézní nebo neporézní podkladní plochy, nechejte lepidlo zavadnout cca 2 až 3 minuty.
- Poté lepené materiály přitiskněte k sobě.

Aplikační metoda pro rozebíratelný dočasný spoj

- Nasprejujte lepidlo na jednu z lepených ploch.
- Počkejte cca 3 až 5 minut.
- Slepте materiály k sobě.

Spotřeba

Až 5 m² z jedné dózy objemu 500 ml

Čištění nářadí

Pro vyčištění nevytvrzeného lepidla z potřísněných ploch využijte illbruck AA404 nebo AA295.

Technický list

CT600

SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Upozornění

Lepidlo není vhodné pro lepení EPS a XPS desek a není vhodné pro použití se silně měkčeným PVC.