

Technický list

## TN119

### PE FLANGE SEAL TAPE

PE páska bez krycí fólie

14-01-2025 / V 3

#### Popis

Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně akrylovým lepidlem. Páska je na povrchu zpevněna PP fólií. Mezi jednotlivými vrstvami pásky v roli není žádný liner.



#### Přednosti produktu

- Neobsahuje silikon
- Výtečná snášenlivost se silikonovými tmely
- Ideální páska pro zasklívání dřevěných oken
- Snadná a čistá aplikace

#### Účel použití

Pěnová páska spolehlivě fungující jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

#### Balení

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role v tloušťkách: 2, 3, 4, 5, 6 mm

#### Dostupná barva

bílá, šedá (antracit)

#### Skladování

Skladujte v suchu a chladu při +5 °C až +30 °C, nevystavujte UV záření.

Technický list

## TN119

### PE FLANGE SEAL TAPE

#### Technická specifikace

Typ lepidla	akrylátové	
Hustota	ISO 845	ca 29 kg/m <sup>3</sup> (páska tl. 2 mm) ca 25 kg/m <sup>3</sup> (páska tl. 3 mm) ca 25 kg/m <sup>3</sup> (páska tl. 4 mm) ca 29 kg/m <sup>3</sup> (páska tl. 5 mm) ca 33 kg/m <sup>3</sup> (páska tl. 6 mm)
Aplikační teplota		min. + 5 °C
Prodloužení při přetržení	ISO 1926	cca 110 % / 110 % (páska tl. 2 mm) cca 100 % / 100 % (páska tl. 3 mm) cca 120 % / 110 % (páska tl. 4 mm) cca 130 % / 110 % (páska tl. 5 mm) cca 130 % / 120 % (páska tl. 6 mm)
Pevnost v tahu	ISO 1926	cca 360 kPa / 210 kPa (páska tl. 2 mm) cca 330 kPa / 200 kPa (páska tl. 3 mm) cca 310 kPa / 190 kPa (páska tl. 4 mm) cca 330 kPa / 220 kPa (páska tl. 5 mm) cca 420 kPa / 280 kPa (páska tl. 6 mm)
Teplotní odolnost		-30 °C až +100 °C

#### Dodatečné informace

Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky jako vymezovače dna spár.

#### Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

#### Aplikace

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu přítlačným válečkem.
- U verze materiálu TN119 PE bez krycí fólie není nutné před aplikací odstranit ochranný liner, páska jen neobsahuje.

Tipy:

Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky jako vymezovače dna spár

#### Upozornění

Páska neobsahuje žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech lakoven apod.



Technický list

# TN119

## PE FLANGE SEAL TAPE



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Czechia  
+420 296 565 333  
prodej@tremcocpg.com