

Popis

Transparentní polymerová impregnace ve spreji.

Forma dodání

- Dóza 500 ml
- 12 dóz v kartonu
- Barva: transparent

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Báze		syntetický kaučuk
Systém		obsahuje rozpouštědla
Doba potřebná pro zavadnutí		cca 10 minut při +20 °C
		cca 20 minut při +5 °C
		cca 30 minut při 0 °C
		cca 40 minut při -5 °C
		cca 50 minut při -10 °C
Aplikační teplota		-5 °C + 40 °C
Skladovatelnost		18 měsíců v originálním neotevřeném balení při teplotě +5 °C až +25 °C
Vydatnost		cca 50 metrů běžných o šířce pruhu 4 cm

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, bez prachu a odmaštěné.
- Zbytky starých nátěrů, impregnací a jiných volných částic musí být z podkladních ploch odstraněny.
- Nepoužívejte na polystyren EPS, XPS.

Zpracování

- Přípravek je zpracovatelný již při okolní teplotě od -10°C a výše.
- Přípravek před aplikací důkladně min. 20 krát protřepejte.
- Zamezte potřísnění okolních ploch a nasprejujte rovnoměrně a pečlivě impregnaci na podklad.
- Šíří stříkaného pruhu měňte nakláněním dózy do stran popřípadě kroužením s výtokovou tryskou. Po použití impregnace nechejte podklad zavadnout cca 10 až 50 minut viz tabulka technických dat.
- Naimpregnované plochy chraňte před opětovným zaprášením.
- Výtokovou trysku a potřísněný vrch dózy vyčistěte během pracovních pauz PUR čističem. Předějdete tak nechtěnému ucpání spreje.

Omezení



ME902

Sprejový B&B Primer

Impregnace ve spreji ME902 slouží pro zlepšení přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před následnou aplikací butylových a bitumenových pásek nebo fólií. K aplikaci není potřeba štětec ani aplikační váleček apod.

Hlavní výhody

- velmi snadná aplikace
- lehké zpevnění přilnavosti
- výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
- krátká doba odvětrání

Přilehlé plochy a i PUR pěnu chraňte před potřísněním impregnací buď kartónem nebo ochrannou páskou apod. Přípravek není snášenlivý s nátěry. Barvy, laky a umělé hmoty se mohou oddělovat. Snášenlivost je nutno vyzkoušet. Velmi savé podklady doporučujeme impregnovat klasickým Butyl & Bitumen Primer v plechovce.

Cištění

- Skvrny okamžitě odstraňte čističem PUR čističem AA404 nebo toluenem.

Důležité upozornění

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikaci, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



Tremco CPG s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel +420 296 565 333
prodej@cpg-europe.com